

CEM I 42,5 R

Charakteristické vlastnosti:

- Rychlý nárůst pevností.
- Vysoká počáteční pevnost.
- Rychlý vývin hydratačního tepla.
- Vysoké celkové hydratační teplo.

Parametry:


- Počáteční pevnost v tlaku 28 MPa až 32 MPa.
- Normalizovaná pevnost v tlaku 57 MPa až 62 MPa.


Podrobné informace o parametrech cementu naleznete v technickém listu výrobku.

Použití:

- Betony běžných a vyšších pevnostních tříd.
- Betony s rychlým růstem pevnosti.
- Předpínané betony.
- Suché omítkové směsi.
- Betonové zboží.

Ke stažení

 [Technický list CEM I 42,5 R Mokrý \(PDF, 211.13 KB\)](#)

 [Technický list CEM I 42,5 R Radotín \(PDF, 208.8 KB\)](#)

Další dokumenty ke stažení

Elektronická plná moc k odběru

Reference pro tento produkt



Nové divadlo: Divadlo J. K. Tyla v Plzni