

# CEM I 42,5 R

Portlandský cement

EN 197-1

Výrobce: Heidelberg Materials CZ, a.s. – Závod Mokrá



Technický list

březen 2024



## Charakteristické vlastnosti:

- rychlý nárůst pevností
- vysoká počáteční pevnost
- vysoká konečná pevnost
- rychlý vývin hydratačního tepla
- vyšší celkové hydratační teplo

## Použití:

- betony běžných a vyšších pevnostních tříd
- betony s rychlým nárůstem pevnosti
- předpínané betony
- suché omítkové směsi a malty
- betonové zboží

## Český cement:

- Symbol v národních barvách odkazuje na český původ zboží a českou identitu.
- Značka reprezentuje nový přístup, pokrok a úspěchy českého cementářského průmyslu.



## Kvalita, bezpečnost, ekologie:

Kvalita výrobků, respekt k životnímu prostředí, důraz na bezpečnost zaměstnanců a hospodárné využívání energetických zdrojů patří k našim hlavním prioritám. Plnění požadavků příslušných systémů managementu je potvrzeno vydanými certifikáty:

- Management kvality ČSN EN ISO 9001
- Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001
- Environmentální management ČSN EN ISO 14001
- Management hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001



## Způsob dodání:

- volně ložený v autocisternách nebo železničních vagonech Raj
- balený v papírových pytlích 25 kg s polyetylenovou vložkou, na vratných paletách o celkové hmotnosti 1,4 t

Obsah složek		
Hlavní složka	Portlandský slínek	95 – 100 %
Doplňující složka		0 – 5 %

Druh, množství a kvalita hlavních i doplňujících složek se odvíjí od požadavků technické normy EN 197-1. Mezi složky nepatří síran vápenatý, který se přidává jako regulátor tuhnutí, ani případné přísady usnadňující výrobu nebo upravující vlastnosti cementu.

# CEM I 42,5 R

Portlandský cement



EN 197-1

Technický list

Výrobce: Heidelberg Materials CZ, a.s. – Závod Mokrá

březen 2024

Fyzikální a mechanické vlastnosti			Chemické vlastnosti					
Parametr	Průměrné dosahované hodnoty	Metoda / poznámka	Parametr	Průměrné dosahované hodnoty	Metoda / poznámka			
Pevnost v tlaku [MPa]	1 den	16,7 EN 196-1	Obsah SO <sub>3</sub> [%]	2,97*	EN 196-2			
	2 dny	30,3* EN 196-1	Obsah Cl <sup>-</sup> [%]	0,029*	EN 196-2			
	7 dní	50,3 EN 196-1	Na <sub>2</sub> O ekvivalent [%]	0,65*	EN 196-2			
	28 dní	60,9* EN 196-1	Nerozpustný zbytek [%]	0,91*	EN 196-2			
	56 dní	66,3 EN 196-1	Ztráta žíháním [%]	3,44*	EN 196-2			
	90 dní	69,0 EN 196-1	*Průměrné hodnoty získané z měsíčních statistických dat za rok 2023					
Pevnost v tahu za ohybu [MPa]	1 den	4,2 EN 196-1	V případě, že cement obsahuje (ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1907/2006 přílohy XVII, čl. 47) redukční činidlo, které po smíchání s vodou snižuje obsah Cr <sup>6+</sup> v cementu pod hodnotu 0,0002 %, je toto činidlo účinné nejméně po dobu skladování cementu, po kterou musí být cement chráněn před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %). Doba skladování cementu je 90 dnů od data uvedeného na obalu (balený cement) nebo od data expedice (volně ložený cement).					
	2 dny	6,5* EN 196-1						
	7 dní	8,1 EN 196-1						
	28 dní	9,1* EN 196-1						
	56 dní	9,2 EN 196-1						
	90 dní	9,3 EN 196-1						
Normální konzistence [%]	27,2*	EN 196-3						
Počátek tuhnutí [min]	210*	EN 196-3						
Konec tuhnutí [min]	295*	EN 196-3						
Objemová stálost [mm]	0,8*	EN 196-3, Le Chatelier						
Měrný povrch [m <sup>2</sup> kg <sup>-1</sup> ]	409*	EN 196-6, Blaine						
Měrná hmotnost [kg·m <sup>-3</sup> ]	3100	EN 196-6						
Sypná hmotnost [kg m <sup>-3</sup> ] - v autocisterně	1070	Přibližná hodnota při uložení cementu do cisterny.						
Sypná hmotnost [kg m <sup>-3</sup> ] - v sile	1200 – 1600	Odhad při uskladnění v sile. Mění se v závislosti na mře setřesení cementu, době uskladnění nebo velikosti a zaplnění sily.						
Hydratační teplo [J·g <sup>-1</sup> ]	7 dní	327	EN 196-11					

Použití cementu dle stupňů vlivu prostředí podle ČSN P 73 2404																		
Bez rizika	Koroze způsobená karbonatací					Působení chloridů (ne z mořské vody)			Střídavé působení mrazu a rozmrzování				Chemicky agresivní prostředí			Obrus		
X0	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	XD3	XF1	XF2	XF3	XF4	XA1	XA2	XA3	XM1	XM2	XM3	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>a)</sup>	✓ <sup>a)</sup>	✓	✓	✓	✓

a) Při chemické síranové agresivitě se stupněm vlivu prostředí vyšší než XA1 – koncentrace síranových iontů SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> vyšší než 600 mg/litr v podzemní vodě nebo 3000 mg/kg (v případě kapilárního sání 2000 mg/kg) v rostlé zemině – se musí použít síranovzdorný cement SR. Při obsahu SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> – do 1500 mg/litr je možné použít CEM I s dostatečnou dávkou pucolánové příměsi (například alespoň 20 % popíku).

Hodnoty uvedené v technickém listu mají čistě informativní charakter a mohou se lišit od hodnot konkrétních vzorků. Před jejich porovnáním s vlastnostmi jiných výrobků se prosím ujistěte, že všechna porovnávaná data byla získána pomocí totožných zkušebních postupů. V případě pochybností nás neváhejte kontaktovat.